Waterproof

เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท

ผลิตภัณฑ์เคลือบผิวประเภทโพลียูรีเทน ทนรังสียูวี

- ใช้เคลือบผิวเพื่อป้องกันชั้นกันซึม เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล อย่างถาวร
- ให้ผิวเงาวาว สีติดทนนาน และทำความสะอาดง่าย
- ทนต่อรังสียูวี การสัญจร แอ่งน้ำขัง และน้ำแข็ง

ลักษณะของผลิตภัณฑ์	ผลิตภัณฑ์เคลือบปกป้องผิวโพลียูรีเทน ชนิด Aliphatic ส่วนผสมเดียวพร้อมใช้งาน ทนต่อรังสียูวี ทนทานการสัญจร มีความยืดหยุ่นสูง
ลักษณะการใช้งาน	ใช้เคลือบผิว เพื่อปกป้องชั้นกันซึม **เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล** และผลิตภัณฑ์กันซึมชนิดที่คล้ายกัน
พื้นผิวที่สามารถใช้งานได้	• ชั้นกันซึม **เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล** และผลิตภัณฑ์กันซึมที่คล้ายกัน • ปรึกษาเวเบอร์ สำหรับพื้นผิวอื่น
ข้อจำกัด	• ห้ามติดตั้ง **เวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท** บนพื้นผิวที่มีความชื้นมากกว่า 5%
คุณสมบัติ	• เวลาที่รอให้ติดกับชั้นกันซึม**เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล**: 1 – 3 ชั่วโมง • การใช้งาน: ทา 2 ชั้น • เวลาก่อนทาชั้นถัดไป: อย่างต่ำ 3 ชม. และไม่เกิน 6 ชม. • เวลารอเพื่อได้คุณสมบัติทนต่อการสัญจร: 12 ชั่วโมง • เวลาแห้งตัวอย่างสมบูรณ์: 7 วัน
ข้อมูลทางเทคนิค	ส่วนประกอบ: โพลียูรีเทน ชนิด Aliphatic อุณหภูมิการใช้งาน: -30˚C ถึง +90˚C แรงยึดเกาะบนพื้นผิวกันซึม **เวเบอร์ดราย พียูอาร์ ซีล**: > 2 นิวตัน/ตร.มม. การยืดตัวสูงสุด: > 280% (DIN 527) การยืดตัวสูงสุด หลังผ่านการบ่มร้อน: > 300% (DIN 527) ค่ารับกำลังดึง (tensile strength): > 3.5 นิวตัน/ตร.มม. (DIN EN ISO 52455)

Saint-Gobain Weber Co., Ltd.
14th Fl., Gypsum Metropolitan Bld. 539/2 Sri-Ayutthaya Rd., Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66 (0) 2 245 8777 Fax: +66 (0) 2 245 7425-8 contact@weberthai.com

weber SAINT-GOBAIN

เวเบอร์ ดราย พียูอาร์ โค้ท

ข้อควรคำนึงถึงในการทำงาน	• ค่าความชื้นของพื้นผิวก่อนติดตั้งไม่ควรเกิน 5% • หลีกเลี่ยงการใช้งานขณะอากาศร้อน และชื้น • ไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เย็นจัด หรือร้อนจัด และไม่ควรทำงานในวันที่มีโอกาสฝนตก ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำงานเสร็จ
การใช้งาน	• ก่อนการใช้งาน ให้คนเวเบอร์ดราย พียูอาร์ โค้ท ให้เข้ากัน แล้วใช้แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น ในการเคลือบบนผิวหน้าของชั้นกันซึม **เวเบอร์ ดราย พียูอาร์ ซีล** • ต้องลงเคลือบผิวอย่างน้อย 1 - 2 รอบ หลังจากลงเคลือบผิวรอบแรกแล้ว รอ 3 ชั่วโมง (ไม่ควรเกิน 6 ชั่วโมง) ก่อนลงรอบที่สอง
ปริมาณการใช้	ประมาณ 150 – 200 กรัม/ตร.ม. (ทา 1 - 2 ชั้น)
บรรจุภัณฑ์	10 กก. บรรจุในถังโลหะ
สี	ขาว (ปรึกษาเวเบอร์สำหรับสีอื่นๆ)
เครื่องมือในการทำงาน	ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
อายุการใช้งาน และการเก็บรักษา	• 9 เดือนนับจากวันผลิต โดยเก็บในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และไม่สัมผัสโดยตรงกับแสงแดด • อุณหภูมิการจัดเก็บควรอยู่ที่ +5˚C และ +30˚C • ปิดฝาถังให้สนิท เมื่อไม่ใช้งาน และไม่ควรจัดเก็บถังในที่ที่เย็นจัด หรือร้อนจัด