



เวเบอร์ฟลอร์ 1145

ปูนปรับระดับพื้น พร้อมคุณสมบัติปรับระดับตัวเอง (self leveling) ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบ ก่อนปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ ในบ้านที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล และอาคารพาณิชย์

จุดเด่นของสินค้า

- คุณสมบัติปรับระดับตัวเอง Self leveling
- ใช้งานได้ที่ความหนา 4-10 มม. (แนะนำที่ 4-5 มม.)
- ใช้าง่าย ทำงานได้เร็ว
- ปรับระดับพื้นก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ หรือ วัสดุตกแต่งพื้นอื่นๆ



คุณลักษณะ

เวเบอร์ฟลอร์ 1145 1145 ปูนสำเร็จรูป ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบ ให้ได้ระดับ ที่ความหนา 4 - 10 มม. (ความหนาแนะนำ 4 - 5 มม.) พร้อมคุณสมบัติปรับระดับตัวเอง (self leveling) ก่อนที่จะปูทับด้วยวัสดุตกแต่งอื่นๆ เช่น กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ กระเบื้องปูพื้น ในบ้านพักอาศัย โรงพยาบาล และอาคารพาณิชย์

ปริมาณการใช้งาน

1.7 กก./ตร.ม./มม.

ขนาด

ถุงละ 25 กก.

สี

เทา (สีทองซีเมนต์)





เวเบอร์ฟลอร์ 1145

บริเวณใช้งาน

ใช้ปรับระดับพื้นให้เรียบ ได้ระดับ ก่อนปูกระเบื้อง กระเบื้องยาง ไม้ปาร์เก้ ใ้โรงพยาบาล ห้องนอน ห้องนั่งเล่น และบริเวณทั่วไปในบ้าน และอาคารพาณิชย์ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ข้อแนะนำในการทำงาน

ค่าความชื้นสัมพัทธ์ของพื้นผิวก่อนจะใช้ **เวเบอร์ฟลอร์ 1145** ต้องน้อยกว่า 6%

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องแห้ง แข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่น ผง คราบไขมัน และสิ่งสกปรกอื่นๆ ถ้าเป็นพื้นคอนกรีตใหม่ ต้องปล่อยให้แห้งตัวอย่างน้อย 28 วัน
ซ่อมพื้นผิวขรุขระ หลุม บ่อ ให้เรียบ โดยใช้ปูนซ่อม

การลงน้ำยารองพื้น

เพื่อการยึดเกาะที่ดี แนะนำให้ลงรองพื้นด้วย **เวเบอร์ฟลอร์ 4716** ก่อนการทำงาน **เวเบอร์ฟลอร์ 1145** โดยผสม **เวเบอร์ฟลอร์ 4716** กับน้ำด้วยอัตราส่วน 1:3 แล้วใช้แปรงลงให้ทั่วโดยออกแรงกดเพื่อให้น้ำยาลงไปปิดรูพรุนในพื้นผิว ทิ้งไว้ให้แห้ง ประมาณ 60 นาที หรือใช้หิ้วสัมผัสแล้วไม่เปื่อยกติดนิ้วขึ้นมา จึงทำงานปรับพื้นได้





เวเบอร์ฟลอร์ 1145

การผสม

เตรียมน้ำสะอาดประมาณ 5.25 ลิตรใส่ถังผสม แล้วค่อยๆเท **เวเบอร์ฟลอร์ 1145** (ถุง 25 กก.) ลงในน้ำ แล้วใช้ใบกวนที่เหมาะสมต่อกับสว่านความเร็วต่ำ (500 rpm) ค่อยๆผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน หรือค่อยๆแบ่งผสมโดยใช้ไม้คนให้เข้ากัน ไม่เป็นก้อน และควรเท**เวเบอร์ฟลอร์ 1145** ลงบนพื้นทันทีหลังผสม ควรเตรียมถังผสม**เวเบอร์ฟลอร์ 1145** ไว้หลายๆถัง เพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน

การทำงาน

เท**เวเบอร์ฟลอร์ 1145** ลงบนพื้นผิวที่ลงน้ำยารองพื้น ใช้ลูกกลิ้งหามมโลกลิ้งให้ทั่วบริเวณ เพื่อไล่ฟองอากาศ และช่วยให้การไหลตัวของผลิตภัณฑ์ทั่วบริเวณพื้นที่ทำงาน เพื่อให้ได้ความเรียบของพื้นผิว สามารถใช้**เวเบอร์ฟลอร์ 1145** ในการปรับระดับของพื้นได้ตั้งแต่ 4 ถึง 10 มม. สามารถปูวัสดุตกแต่งพื้นได้หลังจาก 24 ชั่วโมง (ที่ความหนา 10 มม) รอ 48 ชั่วโมงก่อนปูทับด้วยกระเบื้องยาง

อายุการใช้งาน

12 เดือน นับจากวันที่ผลิต โดยอยู่ในสภาพยังไม่เปิดปากถุง และถูกเก็บไว้ในที่ร่ม แห้ง ไม่เปียกชื้น อากาศถ่ายเทสะดวก (ถ้าใช้ไม่หมด ต้องมัดปากถุงให้แน่น)





เวเบอร์ฟลอร์ 1145

ข้อมูลทางเทคนิค

| ประเภทผลิตภัณฑ์ | -mortar ปรีระดับพื้น |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ปริมาณการใช้ | 1.7 กก./ตร.ม./มม. |
| ความหนาที่เหมาะสม | 4 – 5 มม. (ใช้งานได้ที 4-10 มม.) |
| อุณหภูมิขณะใช้งาน | 15 – 40 องศาเซลเซียส |
| การยึดเกาะกับคอนกรีต | 0.9 N/mm ² |
| แรงดึงผิวหน้า (surface strength) | 0.7 N/mm ² |
| เวลาก่อนใช้งาน | |
| สามารถขึ้นไปได้ | 6 – 7 ชั่วโมง |
| ปูกระเบื้องยาง | 48 ชั่วโมง |
| ปูกระเบื้อง หรือวัสดุตกแต่งอื่นๆ | 12 – 24 ชั่วโมง |

มาตรฐานการรับรอง

| มาตรฐานนานาชาติ/ยุโรป | มาตรฐาน | ผลการทดสอบ |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Compressive strength EN 13892-2 | 20 N/mm ² | 27 N/mm ² |
| Flexural strength EN 13892-2 | 4 N/mm ² | 7 N/mm ² |
| Bond strength EN 13892-8 | 0.5 N/mm ² | 0.58 N/mm ² |
| Shrinkage EN 13872 | < 1.1 mm/m | 0.90 mm/m |

